

Schimmelstopp

Антиплесень (концентрат)

фунгицидный и альгицидный концентрат
добавка для фасадных красок и штукатурок на
силиконовой и дисперсионной основе
для внутренних и наружных работ



Материал

Область применения	Специальная добавка для всех фасадных, внутренних красок, штукатурок на основе силикона и дисперсии марки "Дюфа" для профилактики против водорослей, плесени и грибка. Добавка обеспечивает надежное и длительное защитное действие против водорослей, плесени и грибка. Также можно применять в местах с полной тепловой защитой.
Свойства	Добавка для обеспечения фунгицидной и альгицидной эффективности в красках и штукатурках на дисперсионной и силиконовой основе.
Цвет	Прозрачный
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³
Вид материала	Микробиоцидная комбинация активных добавок.
Активные добавки	2 г/кг смеш. 5-хлор-2-метил-4-изоциазолинон-3-он и 2-метил-4-изоциазолинон-3-он, 4,5 г/кг 2-N-октил-4-изоциазолинон-3-он, 15 г/кг хлорацетамид, 25 г/кг бензалькониум хлорида.
Код продукта	M-DF 02F

Нанесение

Добавка	Перед добавлением основательно встряхнуть и в указанном количестве (соотношение компонентов) добавить в краску или в штукатурку. Замешать вручную в материал для покрытия. Предпочтительнее применение стандартной мешалки.
Соотношение компонентов	Дисперсионные и силиконовые краски (фасовка 1,5 л): при среднем поражении 250 мл: 12,5 л С целью повышения эффективности при экстремальном поражении допускается увеличение добавки до 500 мл: 12,5 л. Штукатурки (фасовка 25 кг): 250 мл: 25 кг



Основание	Должны быть чистыми, прочными, сухими и технически правильно подготовленными. Мы рекомендуем соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" VOB, ДИН 18 363, часть С, абз. 3.1.1 – 3.2.1.1. Окраску прочных, слегка впитывающих внутренних оснований можно производить без предварительной грунтовки. Непрочные покрытия полностью удалить. С пораженных поверхностей тщательно удалить водоросли*, плесень* или грибок*, промыть и хорошо просушить. Затем нанести раствор для санации düfa Sanierlösung D 113 FA и оставить на 24 часа сохнуть.
Расход	250-500 мл/12,5 л в зависимости от тяжести поражения 250 мл/25 кг (штукатурки). Необходимо соблюдать указанную дозировку.
Совместимость	Добавлять только в указанном количестве. Не добавлять и не смешивать с другими материалами.
Чистка рабочих инструментов	После проведения работ промыть водой, при необходимости с добавлением моющего вещества.
Температура нанесения	Не наносить при температуре объекта и воздуха ниже +5 °C. Не наносить при дожде, опасности морозов и на сильно нагретых поверхностях.
Фасовка	250 мл
Хранение	В прохладном, сухом, защищенном от мороза месте. Вскрытую упаковку хранить хорошо закупоренной.

Примечания

*	С биоцидами обращаться осторожно. Перед применением внимательно прочитать меры предосторожности и информацию о продукте.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать выделения в окружающую среду. См. также лист безопасности. Не допускать попадания в глаза или на кожу. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Дальнейшие указания	Речь идет о продукте, который оснащен специальными активными веществами, предотвращающими образованию грибка и водорослей на фасадах. Эти активные вещества обеспечивают длительную, ограниченную во времени защиту, срок эффективности которой зависит от условий объекта, как например интенсивность поражения и влажной нагрузки. Поэтому длительное предотвращение прорастания грибка и водорослей не возможно.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.



Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 06/2008