



Sabbia

Декоративное покрытие с эффектом песчаных вихрей



Описание продукта

| | |
|--|---|
| Назначение и область применения | Густая красящая консистенция материала способна реализовать самые неординарные, интересные и актуальные дизайнерские идеи практически в любых стилевых направлениях интерьеров, но особенно эффектно для комнат с восточной или марроканской тематикой. Превосходная текстура и внешний вид натуральных природных оттенков, удовлетворяют любые требования и капризы заказчика. Материал способен создавать долговечные, износостойкие декоративные покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений, скрывая мелкие дефекты основания. |
| Свойства | <ul style="list-style-type: none"> • Эстетика и натуральная красота стен • Пейзажи окружающей природы • Обширная цветовая палитра • Доступность для проведения работ своими руками • Долгий срок эксплуатации • Экологичные компоненты |
| Цвет базы | Argento (серебро) |
| Вид материала | Декоративное покрытие |
| Состав | Водная дисперсия акрилового полимера с добавлением перламутра, специальный фракционный наполнитель, функциональные добавки, вода. |
| Фасовка | 1 кг; 5 кг |
| Рабочее время материала | 10 минут* |
| Время высыхания слоя | 4 часа* |

* - При температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %



Нанесение

| | |
|------------------------------|--|
| Основание | Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная или гипсовая штукатурка, гипсовая шпатлевка, гипсовые и гипсокартонные плиты, декоративные фактурные материалы и т.д. |
| Подготовка основания | Поверхность должна быть чистой, сухой, однородной, выровненной, очищенной от пыли, слабых отслаивающихся частиц. Старую краску необходимо удалить, очищенную поверхность – промыть и загрунтовать. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пропылесосить. |
| Расход | 0,15-0,2 кг/м ² в зависимости от типа поверхности и создаваемого эффекта |
| Колеровка | По каталогу. Компьютерным способом, универсальными пигментными пастами. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона. |
| Инструмент | Кисть или мини кисть с натуральным ворсом для декоративной краски. |
| Чистка инструмента | Использованный инструмент очищают водой после завершения работы. |
| Время высыхания | Сухой на ощупь - 1 час, полное высыхание - 24 часа при температуре воздуха 22°C и относительной влажности не более 65%. Полный набор прочности и начало эксплуатации покрытия - спустя 28 дней. Время высыхания материала может варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. |
| Температура нанесения | Материал наносить при температуре воздуха 15-25°C и относительной влажности воздуха не более 65%. |



| | |
|------------------|---|
| Нанесение | <ol style="list-style-type: none">1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки малярным скотчем и укрывающей пленкой.2. Обработайте поверхность грунтом глубоко проникновения düfa Tiefgrund валиком или кистью.3. После полного высыхания грунта нанести с помощью валика с ворсом на поверхность грунт-краску Base, и раскатайте в разных направлениях до получения идеально гладкой фактуры - без «шубки». После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.4. Рекомендуется колеровать краску-грунт Base на пол тона светлее финишного покрытия.5. Перед нанесением материал Sabbia аккуратно перемешать вручную. Материал готов к нанесению.6. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляю по краям минимальное количество материала.7. Наносить материал небольшими участками на высушенную базовую краску примерно по 1-2 кв.м, при помощи мини-кисти, разнонаправленными хаотичными движениями, либо в заданном горизонтальном или вертикальном направлениях. Одновременно, не давая материалу высохнуть, легкими движениями кисти сформировать желаемый рисунок или направление частиц кварцевого наполнителя.8. Не допускается смешивание с материалами других производителей. |
|------------------|---|



Примечания

| | |
|--------------------------|---|
| Меры безопасности | Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. |
| Хранение | 24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С. |
| Утилизация | Пустую тару с высохшими остатками материала плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора. |

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG
Farbwerke

142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Telefon +7 495-221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: июнь 2019