



EXPERT Hammerlack glatt

Эмаль на ржавчину, с гладким эффектом

Уникальная формула 3 в 1: Защита от коррозии, грунт и эмаль. Для внутренних и наружных работ.

Информация о продукте

Область применения	Для всех металлических оснований. Для нанесения на старые, прочные покрытия. Окраска цветных металлов только после соответствующей предварительной обработки и грунтовки.
Свойства	Expert Hammerlack glatt разрабатывался специально для металла, является идеальной защитой от коррозии на долгий срок. На основе растворителя, без ароматических углеводородов. Подходит для применения в качестве декоративного покрытия, которое одновременно является погодостойким, с защитой от влажности и коррозии, благодаря высококачественным компонентам.
Цвет	Белый, черный, коричневый, синий, серебристо-серый, зеленый.
Степень блеска	Глянцевая
Плотность	Ок. 1,0 г/см ³ в зависимости от цвета.
Вид связующего	Специальная алкидная смола
Состав	Специальная алкидная смола, диоксид титана, и/или цветные пигменты, антикоррозионный пигмент, алифатический углеводород, добавки.
Код продукта	M-LL01

Нанесение

Основание	Основание должно быть сухим, чистым, прочным, обезжиренным, без остатков ,н-р, водорослей, мха, смолы, воска, масел и т. д. Рыхлую ржавчину удалить. На цветные металлы для лучшей адгезии нанести грунтовое покрытие Allgrund.
------------------	---



Система покрытия / Нанесение	<p>Эмаль Expert Hammerlack нанести мин. 2-мя толстыми слоями. Для оптимальной защиты от коррозии необходимо нанести 2 слоя по 125 мл/м². Наносить равномерным, гомогенным слоем. Наносить кисточкой, валиком или распылением. Минимальный сухой слой – 100 микрон для обеспечения антикоррозионной защиты.</p> <p>При нанесении распылением, разбавить до макс. 10 % düfa Nitro-Universal-Verdünnung.</p> <p>При обработке поверхности огромной площади применять продукт из одной партии.</p>
Расход	Ок. 125 мл/м ² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской на объекте.
Рабочие инструменты	Рабочие инструменты очистить сразу после окончания работ. Для чистки использовать düfa Nitro-Universal-Verdüner или Hammerlack Reiniger.
Время высыхания	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая от пыли через 4 часа, перекрашивание через ок. 24 часа. Полная полимеризация через 21 день.
Температура нанесения	Благоприятные температуры + 15 до + 20 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	750 мл, 2,5 л
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	<p>Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. Принимать пищу, пить и курить во время работы с продуктом не рекомендуется. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.</p> <p>Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.</p>
ВОС-указания	<p>ЕС-ПДК для продукта (Kat. A/i): 500 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 500 г/л ВОС.</p>
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного

Техническая информация



объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de

Техническая информация от 01/2012