



**düfa**



# Hydroisol

**Эластичная гидроизоляция**

Полностью готовая к применению



**ГЕРМЕТИЧНОСТИ**



**Эластичная гидроизоляция**

Полностью готовая к применению



**3 кг**  
расход до 1,5 м²



Произведено по немецким технологиям

- Легко наносится
- Быстро сохнет
- Без запаха



# Hydroisol



## Эластичная гидроизоляция, полностью готовая к применению

Используется для создания гидроизоляционных покрытий стен, полов и потолков внутри зданий во влажных помещениях (душевых кабинах, ванных комнатах, кухнях, чердаках). Подходит для гидроизоляции (герметизации) теплых полов.

- Для защиты чувствительных к влаге оснований (гипсокартонных, гипсоволоконных и волокно-цементных плит, блоков)
- Для гидроизоляции гигроскопичных минеральных оснований (цементной и известково-цементной штукатурки или шпатлевки, цементных стяжек, бетона, ячеистого бетона)
- Для подготовки поверхности перед устройством плиточных облицовок

является надежной защитой от протечек, сырости и плесени.

Рекомендуется в сочетании с высокоэластичными плиточными клеями.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** основание должно быть прочным, чистым, сухим, очищенным от загрязнений (жиры, масла, пыль, соли) и непрочных покрытий. Гидроизоляция не подходит для выравнивания основания и скрывания трещин и швов, поэтому при необходимости основание выравнивать шпательной.

**НАНЕСЕНИЕ:** перед нанесением эластичной гидроизоляции необходимо герметизировать углы стен, деформационные швы, напольные сливы и места входа труб с помощью эластичной гидроизоляционной ленты. Перед применением гидроизоляции следует перемешать. Наносить в неразбавленном виде, равномерно, за 2 или 3 прохода, кистью или валиком в перекрестных направлениях слоем общей толщиной 0,5-1,0 мм. Второй и третий слой наносить только после полного высыхания первого слоя.

Расход	2,5 м <sup>2</sup> /л
Цвет	голубой
Фасовка	3 кг
Плотность	1,38 – 1,40 г/см <sup>3</sup>
Свойства	Комбинация акриловых сополимеров, наполнители, функциональные добавки, вода

- ✓ ПРОДУКТ ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ
- ✓ НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК, СЫРОСТИ, ПЛЕСЕНИ
- ✓ ЛЕГКО НАНОСИТСЯ КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ, ШПАТЕЛЕМ
- ✓ ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХА ПРИ НАНЕСЕНИИ
- ✓ ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД, БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ
- ✓ ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ
- ✓ СОЗДАЁТ ПРОЧНОЕ И ЭЛАСТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ✓ НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** время высыхания гидроизоляции при температуре (18-22)°C и влажности воздуха 65% - следующий слой можно наносить через 2-4 часа, полное высыхание - 4-6 часов.





ООО «Мефферт Полилюкс», 142407, МО Ногинский район,  
«Ногинск-Технопарк, д. 14, +7 (495) 221-66-66  
Буклет düfa Hydroisol. Издание: октябрь 2017.  
Изменения, ошибки и опечатки не исключены.  
Все иллюстрации имеют общий характер.